



Para el tratamiento previo de las juntas, ETERNIT recomienda la masilla ETERCOAT con cinta malla en fibra de vidrio.

RENDIMIENTO

Sin rebajado de borde: 30 a 35 metros lineales por cuñete (5 galones).

Con rebajado de bordes: 60 a 70 metros lineales por cuñete (5 galones).

* Los rendimientos mencionados son orientativos ya que estos dependen del método de aplicación y desperdicio generado.

Borde Rebajado

Borde Estándar

Los procesos de elaboración de los productos ETERNIT están certificados bajo las normas ISO 9001 Sistema de gestión de la calidad, ISO 14001 Sistema de gestión ambiental, OHSAS 18001 Sistema de gestión en Seguridad y Salud Ocupacional; además de ello la compañía cuenta con certificación BASC Sistema de Gestión en Control y Seguridad.

Etercoat®

MASILLA JUNTAS

Es una masilla de granulometría gruesa, de color grisáceo, semisólida de alta viscosidad y de base acuosa utilizada para el tratamiento de juntas continuas (invisibles o perdidas) en aplicaciones de muros, fachadas y cielos rasos, con placas de fibrocemento.

Es una masilla de buena plasticidad, resistente al agua y con alto grado de adherencia y resistencia a los cambios climáticos.

VENTAJAS

- Lista para aplicar.
- Uso interior y exterior.
- Mínima contracción al secar.
- Resistente a la intemperie y humedad.
- Fácil aplicación.
- Rápido secado.
- Excelente adherencia.
- Bajo desperdicio por su consistencia (no chorrea).

Información ambiental

Para proteger el medio ambiente se recomienda:

Suelo:

Los desechos o residuos del producto deben disponerse en relleno sanitario o en escombrera, autorizados por autoridad ambiental.

Agua:

Evite que el producto sea vertido al alcantarillado o a fuentes de agua.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Remueva todo el polvo , grasa , humedad y cualquier otra sustancia que impida la adhesión del producto.

- PREPARACIÓN DE LA CINTA MALLA:

Corte la cinta malla en piezas que sean manejables de acuerdo con la longitud de la junta a tratar.

SECUENCIA DE APLICACIÓN

Relleno de la junta entre las placas. Se aplica una primera capa de la masilla ETERCOAT TRATAMIENTO DE JUNTA a lo largo la juntas con una espátula de 3 " ó 4 ", en un ancho de 8 a 10 cm.



Fije la cinta de fibra de vidrio inmediatamente antes de dejar secar la primera capa, retirando el exceso de masilla. Tenga cuidado en fijar firmemente la cinta, evitando que quede despegada de la orilla o forme ondulaciones.



Aplique una segunda capa de masilla muy delgada, cubriendo y rebasando la cinta de fibra de vidrio. Presionando del centro de la junta hacia los costados con el fin de reducir al mínimo el abultamiento generado por la masilla y la cinta.



CONTÁCTENOS

Eternit Colombiana S.A. Línea: 018000115 660

Eternit Pacífico S.A. Línea : 018000123 800

Eternit Atlántico S.A. Línea: 018000 941 212

ETERNIT SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTE DOCUMENTO EN CUALQUIER MOMENTO EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO Y MEJORAMIENTO CONTINUO DE SUS PRODUCTOS.
FT-SCLSETERCOAT-v01-2012/11

RECOMENDACIONES

- Fije correctamente las placas a la estructura de soporte, con una separación entre placas de 3 mm.

- No mezcle la masilla con productos de otras marcas, ni le adicione agua, ella viene lista para ser aplicada.

- Revuelva previamente el contenido del cuñete para lograr una mezcla uniforme.

- No aplique el producto sobre superficies húmedas.

- Utilice espátulas o llanas adecuadas para dar aplicación.

- Almacene el producto en un lugar cubierto y seco.

- La masilla Etercoat no necesita agua o humedad de curado.

- Todos los recipientes deben ser almacenados bajo cubierta, A TEMPERATURA AMBIENTE, LEJOS DE FUENTES DE IGNICIÓN.

- Cuando no se esté utilizando el producto debe permanecer en el envase herméticamente cerrado.

- Al almacenar verticalmente en estibas, no debe superar los 3 tendidos de altura.

- Una vez abierto el recipiente se puede guardar por espacio de tres meses, tapándolo muy bien.

Precauciones



* Utilice gafas de seguridad y guantes para evitar el contacto con los ojos y con la piel, en caso de contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón. Si el contacto es con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua y busque atención médica inmediata.

TENGA EN CUENTA:

* El acabado final debe aplicarse después de 24 horas de finalizado el tratamiento de las juntas.

* Para lograr un acabado liso tipo estuco sobre las juntas se recomienda utilizar la masilla Eterglass para acabado de junta, que es elástica y resistente a la humedad.

* Se deben hacer juntas de control (dilatadas y flexibles) cada 25 m².

Para mayor información consulte nuestros catálogos

www.eternit.com.co

eternit@elementia.com

Garantía

Etternit®